



SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

DS-65316-1220

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NAZWA PRODUKTU

SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT

2. PRODUCENT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telephone: +39 059 535540

Email: info@laticreteurope.com

Website: laticrete.eu

3. OPIS PRODUKTU

FUGA SPECTRALOCK® PRO PREMIUM to opatentowana, wysokowydajna zaprawa epoksydowa, która zapewnia doskonałą jednorodność koloru, trwałość, ochronę przed plamami i piękne, pełne fugi w łatwej w użyciu, nie spływającej formule. Jest wyposażona w ochronę antybakteryjną Microban® i nie wymaga impregnowania.

FUGA SPECTRALOCK® PRO PREMIUM jest przeznaczona do stosowania z płytkami porcelanowymi, płytkami ceramicznymi, płytkami szklanymi i kamieniem, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz na podłogach i ścianach i jest idealna do zastosowań związanych z ponownym spoinowaniem. SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT jest idealna do basenów, fontann i innych zastosowań w obszarach wilgotnych..

Zastosowanie

- Do zastosowań wewnętrznych, zewnętrznych i zanurzenia w wodzie
- Do ścian lub podłóg
- Do fug o grubości od 1,5 do 12 mm do płytek porcelanowych i ceramicznych, szkła, cienkiej cegły i kamienia
- Do użytku domowego i komercyjnego
- Do basenów, fontann i innych zastosowań w obszarach wilgotnych

- Idealna do zastosowań związanych z ponownym spoinowaniem

Zalety

- Odporna na plamy *
- Ulepszona formuła zapobiegająca spływaniu ze ścian
- Jednolity kolor - bez plam i cieni
- Nie potrzebuje impregnowania
- Łatwa w utrzymaniu - zmywalna do oryginalnego koloru
- Spełnia wymagania wydajnościowe ANSI A118.3, ISO13007-3 RG i EN 13888 RG
- Przewyższa zaprawę cementową
- 80 minut czasu pracy w 21 ° C
- Wyposażona w technologię antybakteryjną w celu ochrony wyrobu
- Idealna do stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Twarda, trwała i odporna na pęknięcia
- Dostępna w 52 kolorach oraz 5 wykończeniach z brokatem DAZZLE™ (część D)

* *Odporna na plamy (tylko zastosowania mieszkaniowe) na zwykłe domowe środki czyszczące, płyny i inne produkty. Natychmiast wyczyścić wszystkie wycieki.*

Odpowiednie podłoża

- Płytki ceramiczne
- Płytki porcelanowe
- Kamień naturalny
- Płytki szklane

Opakowanie

Rozmiar jednostki	Wydajność	Części A i B	Część C	Aksesoria
(Zestaw 5,2 kg)	3,0 L	Składnik A: 0,6 kg Składnik B: 0,6 kg	Składnik C: 4 kg (Proszek kolorowy)	(1)zestaw rękawiczek (1) Gąbka (2)Pakiety dodatków czyszczących

Przybliżone pokrycie / Zużycie

Rozmiar płytki (mm)	Szerokość spoiny (mm)					
	2	4	6	8	10	12
20 x 20 x 4	12.8					
100 x 100 x 6	3.8	7.7	11.5	15.4	19.2	23.0
75 x 150 x 7	4.5	9.0				
150 x 150 x 9	3.8	7.7				
120 x 240 x 12		9.6	14.4	19.2	24.0	28.8
200 x 200 x 9	2.9	5.8	8.6	11.5	14.4	17.3
200 x 200 x 14		9.0	13.4	17.9	22.4	26.9
300 x 300 x 10	2.1	4.3	6.4	8.5	10.7	12.8
300 x 600 x 10	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	9.6
450 x 450 x 10	1.4	2.8	4.3	5.7	7.1	8.5
600 x 600 x 10	1.1	2.1	3.2	4.3	5.3	6.4
600 x 1200 x 10	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8
150 x 800 x 10	2.5	5.1				
200 x 800 x 10	2.0	4.0				
150 x 1500 x 10	2.3	4.7				
200 x 1500 x 10	1.8	3.6				
150 x 1700 x 10	2.3	4.6				
200 x 1700 x 10	1.8	3.6				
1000 x 1000 x 6	0.4	0.8	1.2			
1500 x 3000 x 6	0.2	0.4	0.6			

W przybliżeniu w kg na 10 m² powierzchni wyłożonej płytkami.

Uwaga: Rzeczywiste zużycie będzie się różnić w zależności od warunków w miejscu pracy, rzeczywistego rozmiaru płytek i rozmiaru zastosowanej fugi.

Wskazówki: Dodaj 10% na odpady, rozlanie i zmywanie, a kolejne 10% –15% podczas fugowania nieszkliwionych płytek kamiennych.

Okres przechowywania

Gwarantujemy, że zamknięte fabrycznie pojemniki tego produktu będą najwyższej jakości przez okres podany poniżej, jeśli będą przechowywane w temperaturach wyższych niż 32 ° F (0 ° C) i niższych niż 95 ° F (35 ° C). Płynne Składniki A i B - dwa (2) lata Składnik C Proszek - bez ograniczeń * * Wysoka wilgotność skraca okres przydatności do użycia zapakowanego produktu..

Ograniczenia

- Nie nadaje się do użytku w obszarach narażonych na działanie agresywnych chemikaliów lub na obszarach narażonych na agresywne metody czyszczenia (np. czyszczenie parą). Nie do użytku na podłogach i cokołach w klinikach weterynaryjnych, budach dla psów lub w zastosowaniach narażonych na wysokie stężenia żywności i kwasów mineralnych lub obszarach narażonych na wysokie temperatury. W tych obszarach LATICRETE zaleca stosowanie zaprawy zgodnej z ANSI A118.5, takiej jak SPECTRALOCK®2000 IG.
- Fuga epoksydowa do płytek ceramicznych i kamienia nie zastępuje membrany hydroizolacyjnej. Gdy wymagana jest

membrana hydroizolacyjna, użyj membrany hydroizolacyjnej LATICRETE®.

- SPECTRALOCK PRO Premium Grout nie powinna być stosowana na podłogach i podłożach w obszarze przygotowywania lub czyszczenia żywności w kuchniach komercyjnych i przemysłowych.
- Plamoodporna na zwykle domowe środki czyszczące, płyny i inne produkty. Natychmiast wyczyść wszystkie wycieki. Plamoodporna tylko w zastosowaniach domowych.

Uwagi

Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki.

- Nie mieszać płynów SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT A lub B z płynami części A lub części B SPECTRALOCK PRO GROUT.
- Nie należy stosować FUGI SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT obok SPECTRALOCK PRO GROUT w tym samym kolorze, aby uniknąć możliwych różnic w odcieniu i fakturze.
- NIE WOLNO dodawać wody ani żadnego innego materiału do mieszanki, ani ponownie uzdatniać wodą. Będzie to miało negatywny wpływ na produkt i spowoduje utratę wszelkich gwarancji.
- Chronić gotowe prace przed ruchem pieszym, aż do całkowitego utwardzenia.
- Składniki płynne SPECTRALOCK PRO PRO PREMIUM GROUT powodują oparzenia skóry i poważne uszkodzenia oczu. Unikaj kontaktu z oczami i skórą.
- Podczas fugowania nosić odzież ochronną (rękawice, koszula z długim rękawem i okulary ochronne). W przypadku kontaktu dokładnie spłukać wodą.
- NIE polykać. Nie wdychać pyłu. Nosić respirator lub maskę przeciwpyłową. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki.
- Ponieważ grzejniki na gaz propan spowodują zażółcenie spoin epoksydowych, należy powstrzymać się od ich używania lub odpowiednio odpowietrzyć wszystkie spaliny.
- Chronić przed dziećmi.
- Chronić przed mrozem podczas utwardzania.
- Jasne kolory mogą ciemnieć, a ciemne mogą nieznacznie blaknąć pod wpływem bezpośredniego promieniowania UV w zastosowaniach zewnętrznych. Skonsultuj się z działem obsługi technicznej LATICRETE w celu uzyskania szczegółowych zaleceń do zastosowań zewnętrznych.
- Brokat SPECTRALOCK DAZZLE™ (Glow) nie nadaje się do użytku w miejscach zanurzonych w wodzie
- Maksymalną ochronę przed plamami uzyskuje się w ciągu siedmiu dni w temperaturze 70 ° F (21 ° C). W tym czasie chronić przed działaniem kwasów (takich jak musztarda, sos sałatkowy itp.) oraz silnych środków czyszczących. Chronić fugę przed brudem, gruzem budowlanym i zanieczyszczeniem przez 7 dni w temperaturze 21 ° C (70 ° F).
- SPECTRALOCK PRO PREMIUM to zaprawa z piaskiem. Użycie takich zapraw w spoinach <1/8 "(3 mm) spowoduje efekt grubszej faktury w porównaniu do powierzchni w szerszych spoinach.

- Brokat SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) może odbarwić się pod wpływem silnych alkalicznych środków czyszczących i kwasów. Do czyszczenia SPECTRALOCK PRO Premium Grout zmieszanej z brokatem SPECTRALOCK DAZZLE (Glow) używaj roztworu mydła i wody o neutralnym pH.
- Niektóre miękkie polerowane marmury lub delikatne płytki szklwione lub szklane mogą zostać zarysowane przez SPECTRALOCK SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT podczas montażu. Zrobić niewielką powierzchnię testową, aby określić wyniki przed spoinowaniem całej powierzchni.
- W łaźniach parowych lub zastosowaniach w zanurzeniu, pozwól SPECTRALOCK PRO Premium Grout utwardzać się przez 10 dni w temperaturze 70 ° F (21 ° C) dni przed użyciem powierzchni lub wypełnieniem wodą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie TDS 192.
- Żywice epoksydowe mogą wpływać na kolor białych lub porowatych kamieni (takich jak White Carrara, Thassos White, Royal Danby itp.). Należy przetestować kamienie na kompatybilność z wodą i mieszaniną środków czyszczących.
- Przeprowadzić test, aby określić kompatybilność z płytkami metalowymi lub stalowymi.

4. DANE TECHNICZNE



VOC/LEED Informacja o produkcie

Ten produkt został certyfikowany w zakresie niskiej emisji chemicznej (ULCOM / GG UL2818) w ramach programu certyfikacji UL GREENGUARD w zakresie emisji chemicznej materiałów budowlanych, wykończeń i wyposażenia (norma UL 2818) przez UL Environment

GEV EMICODE EC1 Plus

Stosowany Standard

- ISO 13007-3 RG
- EN 13888 RG
- ANSI A118.3
- System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2015

Właściwości fizyczne

Baza:	żywice epoksydowe, kruszywa, dodatki
Kolor:	patrz karta kolorów
Gęstość pozorna:	Składnik A: 1,1 g / cm ³ Składnik B: 1,1 g / cm ³ Składnik C: 1,6 g / cm ³

Maksymalna wielkość ziarna:	składnik C: 0,71 mm		
Palność:	Nie		
Klasyfikacja EN 13888:	RG		
	Wartości	Wymagania	Metoda testowania
Odporność na ścieranie:	~ 100 mm ³	≤ 250 mm ³	EN 12808-2
Wytrzymałość na zginanie (28 dni):	~ 35 N / mm ²	≥ 30 N / mm ²	EN 12808-3
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):	~ 50 N / mm ²	≥ 45,0 N / mm ²	EN 12808-3
Skurcz:	~ 1,0 mm / m	≤ 1,5 mm / m	EN 12808-4
Absorpcja wody (po 240 min):	~ 0,05 g	<0,1 g	EN 12808-5

Właściwości robocze

Konsystencja:	kremowa pasta
Gęstość w stanie mokrym:	1,60 g / cm ³
Czas życia:	~ 45 minut
Temperatura aplikacji:	od + 5 ° C do + 35 ° C
Proporcje mieszania:	1 składnik A: 1 składnik B: 1 składnik C (0,6 kg: 0,6 kg: 4 kg)
Czas do ruchu pieszego:	~ 24 godziny
Czas do pełnych obciążeń:	10 dni *

(przy 23 ° C i względnej wilgotności powietrza 50%)

* dla maksymalnej odporności na plamy

Odporność chemiczna

Substancja chemiczna	Ekspozycja na zachlapanie (30 min)	Okresowa ekspozycja (24 godziny)	Ciągła ekspozycja (7 dni)
Kwas mlekowy 5%	R	R	R
Kwas octowy 5%	R	R	R
Kwas mrówkowy 3%	R	R	NR
Kwas siarkowy 20% R	R	R *	NR *
Etanol 10% R R	R	R	R
Etanol 96%	R	R	NR
Woda morska (3,5%)	R	R	R
KOH 45%	R	R	R
10% kwas szczawiowy	R	R	R
10% nadmanganianu potasu	R *	R *	R *

1% nadmanganianu potasu	R*	R*	R*
Woda destylowana	R	R	R
Woda mineralna	R	R	R
Metanol	R	NR	NR
Izopropanol (Windex)	R	R	R
Chloroform	NR	NR	NR
Chlorek metylenu	NR	NR	NR
Kwas winowy 50%	R	R	R
Kwas garbnikowy 50%	R	R	R
5% podchloryn sodu (wybielacz)	R	R	NR
Ksylen	R	R	R
Toluen	R	R	NR
MEK	R	NR	NR

* kolor fugi może ulec zmianie

R = zalecane (odporność optymalna)

NR = nie zalecane (słaba odporność)

(Odporność chemiczna określona zgodnie z ASTM C267-1982)

UWAGI DLA PROJEKTANTA: W przypadku okresowej ekspozycji na odczynniki w temperaturach powyżej 32 ° C (90 ° F) należy stosować zalecenia dotyczące stałej ekspozycji.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Przedstawione wyniki są typowe, ale odzwierciedlają zastosowane procedury testowe. Rzeczywista wydajność na budowie będzie zależała od metod aplikacji i warunków na miejscu.

5. NANOSZENIE

Zanim zaczniesz

Należy pamiętać, że na czas użycia produktu wpływa wiele czynników, w tym konsystencja zaprawy, temperatura powierzchni i temperatura otoczenia. Na przykład cieplejszy klimat skróci czas pracy, a chłodniejszy wydłuży czas pracy.

Fuga SPECTRALOCK® PRO PREMIUM jest zaprawą zawierającą piasek. Zastosowanie zapraw z piaskiem w spoinach mniejszych niż 3 mm spowoduje grubszą teksturę powierzchni w porównaniu z szerszymi spoinami. SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT podobnie jak inne piaskowe fugi mogą „zarysować” szklane płytki, miękkie lub polerowany marmur i kamień, miękkie glazurowane i ręcznie robione płytki. Przetestuj zaprawę na małej powierzchni, aby upewnić się, że nie rysuje powierzchni.

Przetestuj kamień na kompatybilność z wodą i mieszaniną środków czyszczących. Żyvice epoksydowe mogą wpływać na kolor białych lub jasnych porowatych kamieni (takich jak white carrara, thasos white, royal danby itp.).

Nie dodawać wody ani żadnych innych materiałów do zaprawy. Nie uzdatniać ponownie wodą. Będzie to miało negatywny wpływ na produkt i spowoduje utratę wszelkich gwarancji.

Oczyszczanie jest bardzo ważne. Przygotuj się do mycia wstępного i końcowego, mając 2 wiadra czystej wody gotowe do procesu czyszczenia.

Przygotowanie powierzchni

Upewnij się, że na powierzchni płytki nie ma pozostałości kleju. Użycie impregnatu lub środka ochronnego przed fugowaniem nałożonego na nieszkliwione płytki porcelanowe, szlifowane, antypoślizgowe lub szorstkie płytki lub porowate płytki lub powierzchnie kamienne przed fugowaniem ułatwi czyszczenie.

Przed przystąpieniem do fugowania należy usunąć elementy dystansowe i zanieczyszczenia ze spoin oraz usunąć kurz i brud za pomocą mokrej gąbki. Nie pozostawiaj stojącej wody w spoinach. Zakres temperatur powierzchni podczas montażu musi wynosić powyżej 40 ° F (4 ° C) i mniej niż 95 ° F (35 ° C).

Uwaga: podczas fugowania w czasie upałów należy zapoznać się z TDS 176 Układanie i fugowanie płytek w wysokich temperaturach.

Mieszanie

Rozetnij torebki z częściami A i B i wyciśnij płyny (najpierw A, a następnie B) do czystego wiadra. WAŻNE: pamiętaj, aby wycisnąć wszystkie płyny z torebek. Aby zlać pozostały płyn, złóż torebkę na pół od góry do dołu, a złożoną torebkę ulóż na krawędzi wiadra i wyciśnij płyny do wnętrza wiadra.

Dokładnie mieszaj płyny, całkowicie zbierając pozostałości z boków i dna kubła. Wymieszaj kielnią lub wolnoobrotową mieszarką (<300 obr / min). Po wymieszaniu dodaj kolorowy proszek składnika C do zmieszanych płynów A i B i dokładnie wymieszaj kielnią lub wolnoobrotowym mieszadłem (<300 obr./min).

SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT została zaprojektowana tak, aby można było używać całego proszku z części C w większości zastosowań. W przypadku wąskich spoin dopuszczalne jest pominięcie do 10% kolorowego proszku składnika C, aby uzyskać bardziej płynną konsystencję.

MIESZANIE Z CZĘŚCIĄ D SPECTRALOCK® DAZZLE™:

W przypadku stosowania składnika D brokatu DAZZLE™: wymieszać proszek składnika D DAZZLE ze zmieszanyymi płynami (część A i część B) przed dodaniem kolorowego proszku składnika C. Użyj czterech (4) opakowań składnika D DAZZLE na pełne opakowanie (tj. Zestaw 5,2 kg). Zachowaj ostrożność podczas mieszania, ponieważ proszek Part D DAZZLE jest lekki i łatwo unosi się w powietrzu.

Po zmieszaniu dodaj do mieszanki kolorowy proszek Składnika C, pozostawiając ilość w przybliżeniu równą lub nieco większą niż objętość użytego Składnika D DAZZLE.

Użyj pustego opakowania po składniku D Dazzle, aby odmierzyć ujmowaną ilość składnika C.

UWAGA: Nie będzie można dodać całego składnika C, gdy użyje się brokatu Dazzle. Wymieszaj do pożądanej konsystencji

Fugowanie

Po oczyszczeniu powierzchni pozostawić do dokładnego wyschnięcia przed fugowaniem. Rozprowadzić fugę za pomocą twardej gumowej pacy o ostrych krawędziach. Rozprowadź fugę po przekątnej w poprzek spoin, wypełniając je. „Usunąć” nadmiar fugi z powierzchni płytki, używając krawędzi pacy trzymanej pod kątem 90 ° jak wycieraczki, prowadząc po przekątnej, aby uniknąć wyciągania zaprawy z wypełnionych spoin.

Zmywanie wstępne

Przygotuj czystą wodę, nową czystą gąbkę i pakietek dodatku do czyszczenia wstępnego. Po rozprowadzeniu fugi odczekaj około 20 minut przed czyszczeniem (lub godzinę od wstępnego wymieszania produktu). Poczekaj dłużej w niższych temperaturach. Dodaj środek do czyszczenia wstępnego do 7,5 litra czystej wody i dokładnie wymieszaj do rozpuszczenia. Nie mieszać środka czyszczącego z fugą.

Zanurz czystą gąbkę w wodzie i wyciśnij, aż będzie wilgotna. Wycieraj fugi i powierzchnię płytek lekkimi ruchami okrężnymi, usuwając resztki i jednocześnie wygładzając fugi.

Przeciagnij czystą gąbkę po przekątnej po wyczyszczonych powierzchniach, aby usunąć pozostałości fugi. Spłucz gąbkę po każdym przejściu; używaj każdej strony gąbki tylko raz między płukaniem. Zmieniaj wodę z dodatkiem środka czyszczącego co 4,6 m² przy korzystaniu z kilku zestawów.

Wyrzuć gąbki, gdy staną się „gumowate” z pozostałościami fugi. Sprawdzaj fugę podczas zmywania. Napraw wszelkie zagłębione miejsca dodatkową zaprawą.

Aplikacja na ściany

Zamiast gąbki podczas wygładzania spoin mniejszych niż 3 mm na ścianach aby usunąć nadmiar fugi można użyć wilgotnej, dobrze wyciśniętej, złożonej ściereczki z tkaniny,

Używając złożonej ściereczki z tkaniny, należy lekko dociskać.

Końcowa kontrola i czyszczenie

Rozpocząć końcowe czyszczenie po upływie około jednej (1) godziny po pierwszym myciu. Przygotuj kolejne 7,5 litra czystej wody, dodaj drugie opakowanie dodatku do mycia i mieszaj do całkowitego rozpuszczenia. Postępuj tak samo jak przy pierwszym myciu, ale użyj czystej, białej gąbki do szorowania zamiast miękkiej gąbki, aby usunąć wszelkie resztki i pozostałości. Często płucz gąbkę szorującą.

Następnie przeciagnij czystą gąbkę ukośnie po wyszorowanych powierzchniach, aby usunąć pianę i pozostałości. Użyj każdej strony gąbki tylko raz przed spłukaniem i zmieniaj wodę z dodatkiem czyszczącym co najmniej co 4,6 m² w przypadku korzystania z wielu lub zestawów.

Pozostaw wyczyszczony obszar do wyschnięcia i sprawdź powierzchnię płytek / kamienia. Aby usunąć pozostały film / nalot z fugi (w ciągu 24 godzin), wyszoruj obszar mieszaniną 7,5 litra czystej wody i 118 ml białego octu. Przeprowadź test, aby zweryfikować wyniki na polerowanych kamieniach. Spłucz czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Sprawdź powierzchnię fugi i napraw w razie potrzeby świeżo wymieszaną zaprawą. W przeciwnieństwie do filmu/nalotu z zaprawy cementowej, którą można wypolerować następnego dnia, film/nalot ze SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT, który utwardzi się na powierzchni płytki, może być trudny do usunięcia. Po wyschnięciu płytki należy sprawdzić powierzchnię płytek w odpowiednim oświetleniu. Użyj STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER, jeśli film/nalot utwardził się i jest trudny do usunięcia.

Gotową powierzchnię chronić przed ruchem pieszym przez co najmniej 24 godziny w temperaturze 21 ° C. Nie wystawiać zaprawy na działanie kwaśnych środków czyszczących przez 7 dni. Pozostawić fugę do utwardzenia przez 10 dni w temperaturze 21 ° C przed użyciem w zastosowaniach

zanurzenia w wodzi lub łaźniach parowych. Więcej informacji można znaleźć w karcie technicznej LATICRETE 192..

6. DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Dostępność

Materiały LATICRETE® dostępne są na całym świecie. W celu uzyskania informacji o dystrybutorze prosimy o kontakt z LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Informacje na temat dystrybutorów on-line znajdują się na stronie www.laticrete.eu.

Cena

Skontaktuj się z LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico aby uzyskać niezbędne informacje i ceny.

7. GWARANCJA

Dostawca gwarantuje, że produkt ten nie utraci swoich właściwości w normalnych warunkach i w przypadku normalnego użytkowania. Okres gwarancji wynosi jeden (1) rok. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego, aby uzyskać więcej informacji. Patrz 10. DOKUMENTACJA

- DS.230.13EU: 1 rok gwarancji na produkt (EN)
- DS.230.10EU: 10 lat gwarancji na produkt(EN)

8. KONSERWACJA

Produkty LATICRETE® i LATAPOXY® są produktami wysokiej jakości zaprojektowanymi w taki sposób, aby osiągnąć długotrwałe efekty przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji, jednakże ich właściwości i trwałość mogą zależeć od poprawności konserwacji oraz stosowanych środków czyszczących

LATICRETE zaleca stosowanie produktów powierzchniowych STONETECH® do ochrony, czyszczenia i ulepszenia powierzchni kamiennych, murowanych, płytek i fug. Użyj STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER do pozostałości epoksydowego filmu/ nalotu, który utwardził się na powierzchni płytek i jest trudny do usunięcia.

9. SERWIS TECHNICZNY

Pomoc techniczna

W celu uzyskania informacji telefon kontaktowy Hotline:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Literatura Techniczna i Karty Bezpieczeństwa

Aby uzyskać dostęp do literatury technicznej i kart bezpieczeństwa, odwiedź naszą stronę internetową www.laticrete.eu.

Ostrzeżenie

Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej karcie, mimo iż są oparte na wiedzy uzyskanej przez wiele lat aplikacji, mają charakter orientacyjny. Firma LATICRETE® nie może bezpośrednio kontrolować warunków stosowania oraz sposobów aplikowania produktów dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z ich użyciem. Osoby, które chcą

stosować produkty LATICRETE®, muszą przeprowadzić odpowiednie testy w celu określenia specyfiki danego miejsca użycia. Podane wyniki są typowe, ale odzwierciedlają zastosowane procedury testowe. Rzeczywiste parametry w terenie będą zależały do metody aplikacji i warunków miejscowych.

Produkty LATICRETE objęte są gwarancją w granicach określonych przez nasze ogólne warunki sprzedaży oraz w granicach korespondencji związanej ze specyfikacjami technicznymi i obowiązującymi certyfikatami, jak wyraźnie wskazano w kartach produktu, dokumentacji lub odpowiednich dokumentach technicznych.

10. DOKUMENTACJA

Dodatkowe informacje o produktach są dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem laticrete.eu.

Poniżej znajduje się lista powiązanych dokumentów:

- DS230.13EU: 1 rok gwarancji na produkt
- DS 230.10EU: 10-letnia gwarancja na system
- T-1099EUR-1120: Broszura dotycząca fug i uszczelniaczy
- T-1097EUR-1120: Karta kolorów fug i silikonów LATICRETE®
- TDS 192: Instalacja płytek ceramicznych w basenach
- TDS 176: układanie płytek i spoinowanie w wysokich temperaturach
- TDS 400: Poradnik dotyczący fug